

NETTOIE – DEGRAISSE – DETARTRE SUPPRIME LA LAITANCE DU CIMENT**PROPRIETES**

- **CIM 7[®]** extrait des sols en béton, les graisses et huiles qui y ont pénétré, même profondément et **remet à neuf les chapes les plus encrassées** avant une éventuelle mise en peinture.
- **CIM 7[®]** dissout par oxygénation, rapidement et en totalité, toute trace de calcaire, ciment sur : carrelage, émail neuf ou ancien (se reporter aux doses d'emploi).
- **CIM 7[®]** redonne l'aspect du neuf à la fibre-ciment qu'il débarrasse des mousses parasites ou autres dépôts organiques et végétaux.
- **CIM 7[®]** prépare la fibre-ciment à d'éventuels traitements ultérieurs (cf. doc. COVERFLEX – BACTIMOUSSE).

PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- | | |
|---|---|
| - Peut être utilisé pour le nettoyage des récipients à usage alimentaire. | - Renferme des inhibiteurs de rouille et peut être appliqué sans problème sur métaux ferreux. |
| - Faiblement moussant, le rinçage ultérieur est facilité. | - Soluble en toutes proportions dans l'eau. |
| | - N'émet pas de vapeurs nocives ou toxiques. |

DESTINATIONS

- Elimination des taches de graisses, huiles et cambouis sur les sols : garages, stations-service, ateliers, carrossiers, SNCF, industrie mécanique, textile transporteur, etc.
- Suppression du voile de ciment sur carrelage, tomette, pierre, brique, béton, émail, métal.
- **CIM 7[®]** dissout les dépôts organiques formant le « cercle brun » dans les installations sanitaires et élimine ainsi la source d'odeurs désagréables et d'émanations. Il trouve son utilité pour le nettoyage des piscines, lavabos, éviers, douches, baignoires, urinoirs, toilettes, vestiaires, etc.
- Intéresse les plâtriers, peintres, maçons, carreleurs, travaux publics, etc.

MISE EN ŒUVRE

CIM 7[®] s'emploie généralement dilué à l'eau dans des proportions variant avec l'effet recherché.

DEGRAISSAGE DES SOLS CIMENT

- Dilution variable selon l'état du support.
- Sols très gras : application de **CIM 7[®]** pur et brossage au lave-pont afin de faire pénétrer le produit. Laisser agir ½ heure environ. Brosser à nouveau puis rincer abondamment à l'eau claire jusqu'à obtention d'une eau parfaitement claire.

Plusieurs applications successives de **CIM 7[®]** peuvent être nécessaires.

Le reconditionnement des sols ciment au CIM 7[®] est impératif avant l'application de nos revêtements époxy RESISTO-SOL[®] et des systèmes NEOPOX[®].

REMISE A NEUF DE LA FIBRE-CIMENT

Dilution à adapter à l'état et à l'ancienneté ; généralement :

- Surfaces très grasses : 1 vol. **CIM 7[®]** + 1 vol. EAU
- Surfaces grasses : 1 vol. **CIM 7[®]** + 3 vol. EAU
- Elimination laitance non grasse : 1 vol. **CIM 7[®]** + 6 vol. EAU

CIM 7[®] exerce une action destructrice des mousses.

La préparation de la fibre-ciment, même neuve, avec CIM 7[®] est impérative avant l'application de notre revêtement de toiture COVERFLEX[®].

TRACES DE CIMENT SUR CARRELAGES NEUF

Procéder à un essai préalable ; généralement :

Mouiller la surface. Appliquer le produit à raison de 1 vol. **CIM 7[®]** pour + 10 vol. EAU. Laisser agir une dizaine de minutes et rincer à grande eau.

DETRARTRAGE DES SANITAIRES – ENTRETIEN

- 1 vol. **CIM 7[®]** + 1 vol. EAU
- 1 vol. **CIM 7[®]** + 10 vol. EAU

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESIGNATION	CIM 7 [®]
DENSITE	1,28 ± 0,05 à 20°C
ASPECT	Liquide incolore.
CONSOMMATION	1 litre de mélange CIM 7[®] + EAU traite 2 m ² environ.
CONSERVATION / STOCKAGE	24 mois en emballage d'origine non ouvert.

V1


HYGIENE ET SECURITE

Se conformer à la Fiche de Données de Sécurité (FDDS).

STOCKAGE : à l'abri de la chaleur. Ne craint pas le gel.

AVIS IMPORTANT : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part ou engager notre responsabilité. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation. Nous rappelons que, n'ayant jamais la qualité de maître-d'œuvre ou constructeur, nos conseils ou préconisations éventuels ne sauraient engager notre Société au-delà de sa seule responsabilité de fabricant, celle-ci portant exclusivement sur la conformité des produits vendus. En conséquence, notre responsabilité ne se substitue en aucun cas à celle de l'applicateur ou du maître-d'œuvre.

Hygiène/Sécurité : consulter les fiches de données de sécurité.



BP 3109 - 03105 MONTLUCON CEDEX
Tél. 33 (0) 4 70 51 52 97 – fax 33 (0) 4 70 51 57 21
Site TLM : www.groupe-tlm.com
E-mail : contact@groupe-tlm.com

S.A. au Capital de 800 000 €. – RCS Montluçon B 313701 385 – ID.TVA FR79313701385