CIM 7

ENTRETIEN - RENOVATION
DES CHAPES BETONS ET FIBRE-CIMENT

RESINE

NETTOIE – DEGRAISSE – DETARTRE SUPPRIME LA LAITANCE DU CIMENT

PROPRIETES

- **CIM 7®** extrait des sols en béton, les graisses et huiles qui y ont pénétré, même profondément et **remet à neuf les chapes les plus encrassées** avant une éventuelle mise en peinture.
- **CIM 7®** dissout par oxygénation, rapidement et en totalité, toute trace de calcaire, ciment sur : carrelage, émail neuf ou ancien (se reporter aux doses d'emploi).
- **CIM 7®** redonne l'aspect du neuf à la fibre-ciment qu'il débarrasse des mousses parasites ou autres dépôts organiques et végétaux.
- **CIM 7®** prépare la fibre-ciment à d'éventuels traitements ultérieurs (cf. doc. COVERFLEX – BACTIMOUSSE).

PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- Peut être utilisé pour le nettoyage des récipients à usage alimentaire.
- Faiblement moussant, le rinçage ultérieur est facilité.
- Renferme des inhibiteurs de rouille et peut être appliqué sans problème sur métaux ferreux.
- Soluble en toutes proportions dans l'eau.
- N'émet pas de vapeurs nocives ou toxiques.

DESTINATIONS

- Elimination des taches de graisses, huiles et cambouis sur les sols : garages, stations-service, ateliers, carrossiers, SNCF, industrie mécanique, textile transporteur, etc.
- Suppression du voile de ciment sur carrelage, tomette, pierre, brique, béton, émail, métal.
- **CIM 7®** dissout les dépôts organiques formant le « cercle brun » dans les installations sanitaires et élimine ainsi la source d'odeurs désagréables et d'émanations. Il trouve son utilité pour le nettoyage des piscines, lavabos, éviers, douches, baignoires, urinoirs, toilettes, vestiaires, etc.
- Intéresse les plâtriers, peintres, maçons, carreleurs, travaux publics, etc.

MISE EN ŒUVRE

CIM 7® s'emploie généralement dilué à l'eau dans des proportions variant avec l'effet recherché.

DEGRAISSAGE DES SOLS CIMENT

- Dilution variable selon l'état du support.
- Sols très gras : application de **CIM 7®** pur et brossage au lave-pont afin de faire pénétrer le produit. Laisser agir ½ heure environ. Brosser à nouveau puis rincer abondamment à l'eau claire jusqu'à obtention d'une eau parfaitement claire.

Plusieurs applications successives de **CIM 7®** peuvent être nécessaires.

Le reconditionnement des sols ciment au CIM 7® est impératif avant l'application de nos revêtements époxy RESISTO-SOL® et des systèmes NEOPOX®.

REMISE A NEUF DE LA FIBRE-CIMENT

Dilution à adapter à l'état et à l'ancienneté ; généralement :

- Surfaces très grasses : 1 vol. **CIM 7®** + 1 vol. EAU
- Surfaces grasses : 1 vol. **CIM 7®** + 3 vol. EAU
- Elimination laitance non grasse : 1 vol. **CIM 7®** + 6 vol. EAU

CIM 7® exerce une action destructrice des mousses.

La préparation de la fibre-ciment, même neuve, avec CIM 7® est impérative avant l'application de notre revêtement de toiture COVERFLEX®.

TRACES DE CIMENT SUR CARRELAGES NEUF

Procéder à un essai préalable ; généralement :

Mouiller la surface. Appliquer le produit à raison de 1 vol. **CIM 7®** pour + 10 vol. EAU. Laisser agir une dizaine de minutes et rincer à grande eau.

DETRARTRAGE DES SANITAIRES – ENTRETIEN

- 1 vol. **CIM 7®** + 1 vol. EAU
- 1 vol. **CIM 7®** + 10 vol. EAU

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESIGNATION	CIM 7®
DENSITE	1,28 ± 0,05 à 20° C
ASPECT	Liquide incolore.
CONSOMMATION	1 litre de mélange **CIM 7®** + EAU traite 40 m² environ.
CONSERVATION / STOCKAGE	24 mois en emballage d'origine non ouvert.

V2

HYGIENE ET SECURITE

Se conformer à la Fiche de Données de Sécurité (FDDS).

STOCKAGE : à l'abri de la chaleur. Ne craint pas le gel.

AVIS IMPORTANT : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part ou engager notre responsabilité. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation. Nous rappelons que, n'ayant jamais la qualité de maître-d'œuvre ou constructeur, nos conseils ou préconisations éventuels ne sauraient engager notre Société au-delà de sa seule responsabilité de fabricant, celle-ci portant exclusivement sur la conformité des produits vendus. En conséquence, notre responsabilité ne se substitue en aucun cas à celle de l'applicateur ou du maître-d'œuvre. **Hygiène/Sécurité : consulter les fiches de données de sécurité.**

Siège social :
20 route de Montluçon
03410 Prémilhat - France
Standard : 04 70 51 52 97

Adresse Postale :
CS 43109
03105 MONTLUCON CEDEX
E-mail : contact@groupe-tlm.com

SIRET 840 459 127 00022 ID TVA FR36 840 459 127
SAS au capital de 500 000€ RCS Montlucon 840 459 127

ADHERENT SFMR SYNDICAT AFFILIÉ À LA FFB MÉTIERS DE LA RÉSINE