

NATURE

Résines polyuréthanes aliphatiques associées au P.T.F.E. Agréé pour contact alimentaire.

PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

DESTINATION

- Industries agro-alimentaires, laiteries, restauration...
- Professions de santé telles que hôpitaux, cliniques, cabinets vétérinaires, dispensaires, centres de rééducation...
- Etablissements collectifs, thermalisme, lieux publics.

SUPPORTS PRECONISES

- Intérieur, extérieur.
- Murs, plafonds.
- Menuiseries bois.
- Métal avec utilisation d'un primaire antirouille.

PROPRIETES

■ ANTI-BACTERIEN

Avec une durabilité équivalente à celle du revêtement lui-même et un spectre d'activité particulièrement large, l'efficacité antimicrobienne s'étend aux souches bactériennes les plus communément présentes dans le milieu de la santé comme celui de l'agro-alimentaire. **STERIFLON® AB** contribue ainsi au maintien de l'hygiène des locaux et contribue à la prévention des maladies nosocomiales.

■ ACTION FONGISTATIQUE

Le film de **STERIFLON® AB** est protégé fongicide conformément à la législation environnementale en vigueur.

■ ANTI-TACHE

Contenant du poly-tétra-fluoro-éthylène, agent anti-adhérence protégeant également les coques des navires, le film de peinture forme un rempart à la pénétration des taches et salissures en profondeur, facilitant ainsi l'entretien des surfaces, renforçant ainsi l'hygiène des locaux, en association avec l'action anti-bactérienne développée.

■ RESISTANCE MECANIQUE ET CHIMIQUE

Formulée à base de polyuréthane aliphatique, sa résine lui confère une grande résistance mécanique et chimique. Très faiblement jaunissant, même en usage extérieur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	Famille I Classe 4a.
Nature des solvants	Très faiblement aromatiques (< 1%) conférant une odeur très fugace à l'application, nulle après séchage.
Point éclair	38°C.
Aspect	Satiné-ciré tendu.
Teinte	Blanc, avec possibilité d'incorporation de colorants universels (3% maximum).
Densité	1,20 +/- 0,05.
Séchage à 20°C	Sec au toucher : 6 heures. Recouvrable : 12 à 24 heures.
Rendement	8 à 10 m ² au kg à la couche.
Température d'application	+ 5° C à + 30° C.
Diluant et nettoyage du matériel	Diluant spécial STERIFLON®
Stockage	12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel.
Présentation	Pot de 5 kg nets.

PROCES VERBAUX

- INSTITUT PASTEUR NC / 0450403 : efficacité bactériostatique sur Pseudomonas aéruginosa - Staphylococcus aureus - Escherichia coli - Salmonella.
- IANESCO N° 03 / 01441 : inertie chimique.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MISE EN ŒUVRE

TRAVAUX PREPARATOIRES

Se conformer au D.T.U. 59.1 Norme NF P 74201-1 et 2.

Supports alcalins (ciment et enduit de ciment récent) ou en cas de très forte alcalinité : neutraliser au préalable la surface à l'aide d'un produit à réaction acide, tel que CIM 7® (cf. doc correspondante), rincer soigneusement et laisser sécher avant application de l'impression FONGIFIX®.

Métaux : utiliser un primaire antirouille approprié (cf. gamme TLM).

CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

STERIFLON® AB se présente en un seul composant et s'applique aussi facilement qu'une peinture bâtiment traditionnelle.

Application au rouleau, à la brosse ou au pistolet.

Dilution : Rouleau : 1^{ère} couche : 5 %, couches ultérieures : sans dilution.

Pistolet : 5 à 10% suivant matériel et type de buse utilisé.

Nombre de couches préconisé : 2.

Recouvrement éventuel : par elle-même ; autres peintures bâtiment après ponçage et essais préalables.

HYGIENE ET SECURITE

Se conformer à la Fiche de Données de Sécurité (FDDS).

AVIS IMPORTANT : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part ou engager notre responsabilité. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation. Nous rappelons que, n'ayant jamais la qualité de maître-d'œuvre ou constructeur, nos conseils ou préconisations éventuels ne sauraient engager notre Société au-delà de sa seule responsabilité de fabricant, celle-ci portant exclusivement sur la conformité des produits vendus. En conséquence, notre responsabilité ne se substitue en aucun cas à celle de l'apporteur ou du maître-d'œuvre.

Hygiène/Sécurité : consulter les fiches de données de sécurité.

V3



Siège social :
20 route de Montluçon
03410 Prémilhat - France
Standard : 04 70 51 52 97

Adresse Postale :
CS 43109
03105 MONTLUCON CEDEX
E-mail : contact@groupe-tlm.com

SIRET 840 459 127 00022 ID TVA FR36 840 459 127 SAS au capital de 500 000€ RCS Montluçon 840 459 127