

TLM
ROUTE DE MONTLUCON
03410 PREMILHAT

V/Réf. : Commande M. Pierre JAILLET le 12 juillet 2012
N/Réf.: DA-12/05577-1 du 17 juillet 2012

Your Ref. : Order Mr Pierre JAILLET of July 12, 2012
Our Ref.: DA-12/05577-1 of July 17, 2012

RAPPORT D'ESSAIS N° RE-12/11906 du 31 août 2012

TESTS REPORT N° RE-12/11906 of August 31, 2012

1. OBJET / OBJECT

Examen de l'inertie d'un matériau devant entrer en contact avec des aliments. Essai de migration globale.

Inertia's examination of a material intended to come into contact with foodstuffs : overall migration test.

2. DOCUMENTS DE REFERENCE

REFERENCE DOCUMENTS

- Norme NF EN 1186, parties 1, 2 et 3
- Directive européenne n°82/711/CEE du 18/10/82, modifiée
- Règlement (CE) n°1935/2004 du 27 octobre 2004
- Règlement (UE) n°10/2011 du 14 Janvier 2011 modifié

- Standard NF EN 1186, parts 1, 2 and 3
- Modified European directive n°82/711/EEC of 18/10/82
- Regulation (EC) n°1935/2004 of October 27, 2004
- Modified regulation (EU) n° 10/2011 of January 14, 2011

3. DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON

SAMPLE DESCRIPTION

Echantillon réceptionné au laboratoire le 17 juillet 2012

Sample receptionned at Laboratory on July 17, 2012

Résine époxydique appliquée sur plaques en verre

Epoxydic resin applied on glass sheets

Référence : NEOPOX COLOR

Reference : NEOPOX COLOR

Couleur : Blanc

Colour : White

Cet échantillon est destiné à entrer en contact avec tous types d'aliment.

This sample is intended to come into contact with all types of foods.

Conditions particulières d'utilisation : contact bref et répété avec les aliments à des températures inférieures ou égales à 40°C

Particular use conditions : brief ad repeated contact with foods at temperatures up to 40°C.

*La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s).
Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à IANESCO.*

*The reproduction of this document is allowed only as a whole : 2 pages.
The mentioned results apply only for the samples submitted to IANESCO.*

4. CONDITIONS D'ESSAIS ET RESULTATS / TEST CONDITIONS AND RESULTS

Conditions de contact sur l'échantillon <i>Test conditions</i>	Liquide simulateur <i>Simulant</i>	Observations des éprouvettes <i>Observations on the sample</i>	Observations du liquide simulateur <i>Observations on the simulant</i>	Valeurs individuelles de migration globale en mg/dm ² (arrondies à 0,1 près) <i>Individual values of overall migration in mg/dm² (rounded to the nearest 0,1)</i>	Valeur moyenne en mg/dm ² (arrondie à 0,1 près pour les simulants aqueux et à 1 près pour l'huile) <i>Mean value in mg/dm² (rounded to the nearest 0,1 for aqueous simulants and the nearest 1 for oil)</i>
3 x 2 heures à 40°C, la mesure étant effectuée sur le dernier essai <i>3 x 2 hours at 40°C, measurement carried out on the last trial</i>	Acide acétique 3% <i>3% acetic acid</i>	Aucune modification apparente <i>No visible alteration</i>	Limpide <i>Limpid</i>	0.6 0.4 0.5	0.5
3 x 2 heures à 40°C, la mesure étant effectuée sur le dernier essai <i>3 x 2 hours at 40°C, measurement carried out on the last trial</i>	Ethanol 10% <i>10% ethanol</i>	Aucune modification apparente <i>No visible alteration</i>	Limpide <i>Limpid</i>	0.5 0.4 0.4	0.4
2 heures à 40°C <i>2 hours at 40°C</i>	Huile d'olive <i>Olive oil</i>	Aucune modification apparente <i>No visible alteration</i>	Limpide <i>Limpid</i>	0.5 0.5 1.3	1

Notes : Rappel des limites maximales autorisées :

Notes : Recall of the authorized maximal limits :

Pour les simulants aqueux: 10 mg/dm² avec un écart analytique de 2 mg/dm²

For aqueous simulants : 10 mg/dm² with an analytical tolerance of 2 mg/dm²

Pour le simulant gras : 10 mg/dm² avec un écart analytique de 3 mg/dm²

For fatty simulant : 10 mg/dm² with an analytical tolerance of 3 mg/dm²

Date de début d'analyse : 6 août 2012 / Date of analysis beginning : August 6, 2012

5. CONCLUSION / CONCLUSION

Dans les conditions d'essai retenues, la migration globale de ce matériau est inférieure aux limites fixées par la réglementation dans les liquides simulateurs représentant les aliments aqueux, acides, alcoolisés et gras (simulants A, B et D2 du règlement 10/2011 modifié).

In the conditions of test, the overall migration of this material is within the limits set by regulation in the simulants representing aqueous, acidic, alcoholic and fatty foods (simulants A, B and D2 of modified regulation 10/2011).

NB : Les constituants du matériau doivent être autorisés par la réglementation française (brochure n° 1227 éditée par les Journaux Officiels).

NB - The components of the material have to be included in the 1227 brochure edited by french official gazettes.

Maryse FAVARD

Responsable Matériaux et Emballages

Head of Department Packaging and Materials

